



TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de
(T) + 49 381 / 7999 7000
(F) + 49 381 / 7999 7070
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH
Schillingallee 68
D-18057 Rostock
Germany

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktnummer: | 102-00-132 |
| Produktname: | perimag® |
| Oberfläche: | plain |
| Durchmesser | 130 nm |
| Konzentration: | 25 mg/ml |
| Partikeltyp: | Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel |
| Polydispersitätsindex: | < 0.250 |
| Form: | clusterförmig |
| Dichte: | 1.4 g/ccm |
| Eisenkonzentration: | 8.5 mg/ml |
| Magnetisierung: | 80 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m) |
| Sättigungsmagnetisierung: | >90 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m) |
| Koerzitivfeld Hc: | 0.7 kA/m |
| Stabil in: | wässrigen Pufferlösungen pH > 4 |
| Nicht stabil in: | organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4 |
| Produktform: | Suspension in Wasser |
| Partikel pro ml: | 1.6 E13 |
| Partikel pro mg: | 6.2 E11 |
| Farbe: | dunkelbraun |
| Weitere Anmerkungen: | Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate |