



## TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de  
(T) + 49 381 / 7999 7000  
(F) + 49 381 / 7999 7070  
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH  
Schillingallee 68  
D-18057 Rostock  
Germany

---

<b>Produktnummer:</b>	104-55-501
<b>Produktname:</b>	synomag®-D
<b>Oberfläche:</b>	PEG-NH <sub>2</sub>
<b>Durchmesser</b>	50 nm
<b>Konzentration:</b>	10 mg/ml
<b>Partikeltyp:</b>	Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
<b>Polydispersitätsindex:</b>	< 0.200
<b>Form:</b>	clusterförmig
<b>Dichte:</b>	2.5 g/ccm
<b>Eisenkonzentration:</b>	6 mg/ml
<b>Magnetisierung:</b>	100 Am <sup>2</sup> /kg iron (H = 80 kA/m)
<b>Sättigungsmagnetisierung:</b>	> 110 Am <sup>2</sup> /kg iron (H = 800 kA/m)
<b>Stabil in:</b>	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
<b>Nicht stabil in:</b>	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
<b>Produktform:</b>	Suspension in Wasser
<b>Partikel pro ml:</b>	6.1 E13
<b>Partikel pro mg:</b>	6.1 E12
<b>Farbe:</b>	dunkelbraun
<b>Weitere Anmerkungen:</b>	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate