



## TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de  
 (T) + 49 381 / 7999 7000  
 (F) + 49 381 / 7999 7070  
 Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH  
 Schillingallee 68  
 D-18057 Rostock  
 Germany

---

<b>Produktnummer:</b>	164-01-102
<b>Produktname:</b>	BNF-Starch-far redF
<b>Oberfläche:</b>	NH <sub>2</sub>
<b>Durchmesser</b>	100 nm
<b>Konzentration:</b>	10 mg/ml
<b>Partikeltyp:</b>	vernetzte Stärke-Eisenoxid-Kompositpartikel
<b>Polydispersitätsindex:</b>	< 0.250
<b>Form:</b>	clusterförmig
<b>Dichte:</b>	3.2 g/ccm
<b>Eisenkonzentration:</b>	6 mg/ml
<b>Magnetisierung:</b>	49 Am <sup>2</sup> /kg Eisen (H = 80 kA/m)
<b>Sättigungsmagnetisierung:</b>	>76 Am <sup>2</sup> /kg Eisen (H > 800 kA/m)
<b>Koerzitivfeld H<sub>c</sub>:</b>	0.449 kA/m
<b>Stabil in:</b>	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
<b>Nicht stabil in:</b>	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
<b>Produktform:</b>	Suspension in PBS-Puffer (pH = 7.4).
<b>Partikel pro ml:</b>	6.0 E12
<b>Partikel pro mg:</b>	6.0 E11
<b>Optische Eigenschaften:</b>	Fern-rot fluoreszierend
<b>Farbe:</b>	dunkelbraun
<b>Anregung:</b>	732 nm
<b>Emission:</b>	758 nm
<b>Weitere Anmerkungen:</b>	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate
<b>TECHNOTES:</b>	Die Partikelmatrix besteht aus vernetzter Hydroxyethyl-Stärke.